

Identificação Técnica

Esmalte aquoso, lavável, formulado com base em emulsões acrílicas de grande flexibilidade e que lhe conferem elevada resistência ao choque e à abrasão.

Campo de Utilização

Este esmalte é recomendado na decoração de interiores, onde se pretenda um acabamento de alta qualidade, sobre paredes e tectos interiores, areados ou lisos. É ideal para locais onde se proceda a lavagens frequentes.

Características Físicas

- **Cor:** Branco e cores
- **Aspecto da película seca:** Meio brilho – 52 a 53 (60° Rhopoint)
- **Densidade (25 °C):** 1,22 a 1,26
- **Viscosidade (Brookfield a 23°C):** 6 000 a 11 000 cP (#5)
- **Teor em sólidos (em volume):** 28 a 30%
- **Ponto de inflamação:** Nulo
- **Tempo de secagem(a):** 1 a 2 horas

a) Em condições normais de temperatura e humidade relativa.

Características de Aplicação

Preparação da superfície recomendada

A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Em paredes já pintadas, novas ou com pulverulência, dever-se-á aplicar uma demão do Isolante Aquoso Branqueado SELBLANC.

Em superfícies contaminadas por fungos, bolores ou fumo, lavar com Solução Descontaminante ECOBIOCIDA e proceder-se à aplicação de duas demãos do Primário Aquoso Branco Opaco ECOGLOSS.

Consultar para cada caso as literaturas técnicas correspondentes aos diferentes produtos aqui referidos.

Processos de aplicação

Trincha, rolo ou pistola "airless".

Espessura média recomendada por demão

- Húmida: 85 +/- 5 micron
- Seca: 25 +/- 5 micron

Rendimento teórico para a espessura recomendada

12 m²/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3,5 a 6 m²/litro, conforme se aplicar 3 ou apenas 2 demãos.

Esquema de aplicação recomendado

Aplicação de duas a três demãos. Diluir cerca de 10% com água limpa a primeira demão.

Intervalo entre demãos

3 a 16 horas

Diluinte de limpeza

Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água.

Condições ambientais durante a aplicação e secagem

- Temperatura: superior a 5°C
- Humidade relativa: inferior a 90%

Estabilidade em Armazém

1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade.

Forma de Fornecimento

O ECOGLOSS é fornecido em embalagens de 1 litro, 5 e 15 litros.

Higiene e Segurança

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido. Manter afastado do alcance das crianças.

Caso haja contacto com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa.

Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Valor limite da UE para este produto (Cat.A/e): 100 g/L (2010).

Este produto contém no máximo 16,52 g/L de COV